

RAPPORTO DI PROVA**UNI EN 13183-1****FEBBRAIO 2003****UMIDITA' DI UN PEZZO DI LEGNO SEGATO:**

RdP n°: RP20240003	del 15/02/2024	Pag. 1 di 1
Verbale Accettazione n°: VA002	del 06/02/2024	Richiesta n°: --- del ---
Committente: Nei Restauri srl	Indirizzo: Via Vanvitelli 3, 85013 - Genzano di Lucania (PZ)	
Provenienza campioni: Casa della Fontana Piccola	Indirizzo: Regio VI – Insula 8 – Civico 23	
Proprietario o Ente appaltante: Parco Archeologico di Pompei	Indirizzo: Via Plinio 80045 Pompei (NA)	
Esecutore dei prelievi: ISTEMI SRL	Indirizzo: Via dei Lombardi, 23, 84805 Mercato San Severino (SA)	

Sigla provino	Ubicazione provini	Data prelievo	Dimensioni [cm]			Umidità [%]
			A	B	C	
L1 - Fresco	/	06/02/2024	5,76	5,55	5,64	47,2
L2 - Fresco	/	06/02/2024	5,75	5,51	5,60	33,2
L3 - Fresco	/	06/02/2024	5,80	5,52	5,58	46,8
L4 - Stagionato	/	06/02/2024	5,77	5,48	5,62	15,9
L5 - Stagionato	/	06/02/2024	5,82	5,50	5,59	18,1
L6 - Stagionato	/	06/02/2024	5,79	5,51	5,61	16,6

Attrezzature:**NOTE:**

Condizioni al contorno del laboratorio (dopo 24 h dalla consegna): T=18.2 °C – UR: 60%

Lo Sperimentatore ing. Carmine Napoli 	Il Direttore del Laboratorio phd ing. Eduardo Caliano 
---	---